

Conservering van visnetten

Het museum heeft een omvangrijke collectie visnetten, zowel wat betreft hoeveelheid materiaal als ten aanzien van typen. De verzameling omvat ongeveer 200 nummers variërend van kleine fuiken tot grote kuilnetten. Er is nog niet bekend hoeveel typen hierbij vertegenwoordigd zijn en er is nog weinig materiaal op het gebied van fuiken voor de binnenwateren aanwezig. Deze nettencollectie is vooral na de jaren dertig bijeen gebracht. Dat betekent dat oudere typen ontbreken en dat de verzameling niet volledig is. Bovendien ontbreekt een volledig overzicht over alle typen netten die er zijn geweest in en rondom de Zuiderzee.

Het zou goed zijn daarnaar nog eens verder onderzoek te doen. Er werden in de loop van de jaren tal van netten verworven van vissers, die afstand hebben gedaan van het materiaal dat voor hen zelf onbruikbaar was geworden. Natuurlijk is de toestand van de netten voor de gebruikers van meer belang dan voor de museumcollectie, waar het gaat om het type. Toch is de kwaliteit in verband met de houdbaarheid van dit goeddeels plantaardige materiaal ook voor het museum van betekenis. Deze netten werden zo droog mogelijk opgeborgen, maar voor conserveringswerkzaamheden was tot nu toe geen tijd beschikbaar. De zomer van 1975 bood de mogelijkheid aan deze museumvoorwerpen eens goede aandacht te besteden. Twee leden van de museumstaf, de heren Thedo Fruithof en Dirk Kuyken, hebben samen een aantal dagen besteed om deze netten te behandelen. Er is een grote taanketel op het buitenterrein opgesteld, waarin met houtvuur water aan de kook werd gebracht. Door een hoeveelheid cachou in het water te doen werd de vloeistof gemaakt die voor dit netten tanen nodig is. Cachou is een stof, die wordt onttrokken aan bast of hout, waarvan enige looiende werking uitgaat op de katoen van de netten. Meest waarschijnlijk was er oorspronkelijk vooral het hout van Acacia Catechu voor gebruikt. Het werd ook voor leerlooien en voor het verven van calicot of katoen benut. Na een uur koken konden de netten uit de ketel worden gehaald en gedroogd en nieuwe in de ketel worden gedaan. Ze zijn nu opgehangen en kunnen goed in het oog worden gehouden opdat ze goed blijven. Deze behandeling zal wel af en toe moeten worden herhaald.

De netten komen na het koken uit de taanketel

